

# Glidden Alkyd Finish Gloss

Algemeen									
Omschrijving	Oplosmiddelarme, hoogglans aflak voor buiten								
Belangrijkste eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 seizoenen toepasbaar</li> <li>• Snelle droging bij lage temperaturen</li> <li>• Goede weervastheid, ook in kustgebieden</li> <li>• Kras- en slijtvast</li> </ul>								
Toepassing	Voor- en aflak voor hout, metaal en kunststof die voorzien zijn van een geschikte grondverf of bestaande intacte afwerking.								
Productinformatie									
Type bindmiddel	Polyurethaan alkydhars								
Dichtheid	ca. 1,2 kg/dm <sup>3</sup>								
Vaste stof gehalte	ca. 66 vol.%								
Theoretisch rendement	ca. 16 m <sup>2</sup> /liter op basis van de geadviseerde droge laagdikte								
Glansgraad	Hoogglans								
Verwerkingsgegevens									
Verwerkingsmethode	Kwast en verfrol.								
Verdunning	Product is gebruiksklaar. Bij lage temperaturen is verdunnen mogelijk met maximaal 2 vol.% terpentine.								
Aanbevolen droge laagdikte per laag	Droge laagdikte 40 µm Natte laagdikte 60 µm								
Droging	<table border="0"> <tr> <td>Bij 20°C en 50% RV:</td> <td>Bij 5°C en 90% RV:</td> </tr> <tr> <td>Stofdroog: ca. 1,5 uur</td> <td>Stofdroog: ca. 2,5 uur</td> </tr> <tr> <td>Kleefvrij: ca. 4 uur</td> <td>Kleefvrij: ca. 4 uur</td> </tr> <tr> <td>Overschilderbaar na: min.16 uur</td> <td>Overschilderbaar na: min.20 uur</td> </tr> </table> <p>Bij donkere kleuren, hogere laagdiktes of lagere temperaturen worden de droogtijden langer.</p>	Bij 20°C en 50% RV:	Bij 5°C en 90% RV:	Stofdroog: ca. 1,5 uur	Stofdroog: ca. 2,5 uur	Kleefvrij: ca. 4 uur	Kleefvrij: ca. 4 uur	Overschilderbaar na: min.16 uur	Overschilderbaar na: min.20 uur
Bij 20°C en 50% RV:	Bij 5°C en 90% RV:								
Stofdroog: ca. 1,5 uur	Stofdroog: ca. 2,5 uur								
Kleefvrij: ca. 4 uur	Kleefvrij: ca. 4 uur								
Overschilderbaar na: min.16 uur	Overschilderbaar na: min.20 uur								
Verwerkingscondities	Ondergrond- en omgevingstemperatuur minimaal 0°C en maximaal 30°C. Relatieve vochtigheid minimaal 40% en maximaal 90%. Ondergrondtemperatuur dient ten minste 3°C boven dauwpunt te liggen								
Reiniging gereedschap	Terpentine								
Vlampunt	43°C								
Overige informatie									
Kleur	Verkrijgbaar in wit en vrijwel alle kleuren								
Verpakking	1 en 2,5 liter blik								
Opslag	Opslag in originele verpakking en bij een temperatuur tussen de 5°C en 30°C, zonder grote temperatuur veranderingen.								
Houdbaarheid	24 maanden								
Duurzaamheid									
BREEAM	Voldoet aan BREEAM Credit HEA9								