

# Wijzonol Matlak terpentineverdunbaar

## Producttypering

Sterke, kras- en stootvaste, matte, dekkende lakverf op basis van alkydhars voor binnen.

- Kras- en stootvast
- Minimaal vergelend
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Fraai mat uiterlijk
- Goede vloeïing en dekkracht
- Terpentineverdunbaar

## Toepassing

Binnen, als matte afwerking voor nieuw, onbehandeld hout, voor bestaand schilderwerk en voorbehandeld metaal.

Wilt u uw wanden en plafonds ook zo'n mooie, kalkmatte uitstraling geven? Gebruik hiervoor de Wijzonol Kalkmat Muurverf.

## Vormgeving en afmetingen

Kleuren                                      Alle Kleuren via het Wijzonol ALK kleurenmengsysteem.

## Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Alkydhars
Pigment	Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,22 kg/dm <sup>3</sup>
Viscositeit bij 20°C	Ca. 100 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 63 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 5 uur; overschilderbaar na ca. 18 uur
Elasticiteit	7 mm Erichsen doordieping
Glansgraad	Mat; ca. 15 G.U. (60°), na 1 maand

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

## Wijzonol Matlak terpentieverdunbaar (vervolg)

### Systeemopbouw

Houten ondergronden	2 lagen Wijzonol Grondverf terpentieverdunbaar 1 laag Wijzonol Matlak terpentieverdunbaar
Metalen ondergronden	1 laag Wijzonol Hechtprimer of Wijzonol Uni Metaalprimer 2 lagen Wijzonol Matlak terpentieverdunbaar

### Verwerking

Applicatie	Kwast en roller
Verdunning	Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met terpentine
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Terpentine
Theoretisch rendement	Bij 50 micrometer droge laagdikte: 13 m <sup>2</sup> /l
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement
Laagdikte	50 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 79 micrometer)

### Milieu en gezondheid

Vlampunt	40°C
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

### Artikelgegevens

Verpakking	0,5 en 1 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden