



Wijzonol Muurverf Extramat

Producttypering

Waterverdunbare, hoogwaardige, volledig matte en aanzetvrije, gladde muurverf op basis van een duurzaam verkregen bindmiddel.

- Aanzetvrij
- Uitstekend reinigbaar, schrobvastheid klasse 1
- Volledig mat

Met de duurzame muurverven van Wijzonol maakt u altijd een bewuste keuze. Deze kwalitatief hoogwaardige verf biedt niet alleen het beste eindresultaat voor uw schilderwerk, maar draagt tevens bij aan een lager verbruik van fossiele grondstoffen door het toepassen van herwinbare grondstoffen. Gemaakt door mensen met een passie voor duurzame ontwikkeling. Daarmee dragen wij samen bij aan onze toekomstige generatie.

Toepassing

Op steenachtige ondergronden als beton, metsel- en (spack)pleisterwerk, plaatmateriaal, spachtelputz, glasweefsel en op goed hechtend behang binnen.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol AQ-kleurenmengsysteem

Prestaties en eigenschappen

| | |
|--------------------------------|---|
| Bindmiddel | Op basis van (hernieuwbare) innovatieve zetmeel technologie |
| Pigment | Titaanwit en/of hoogwaardige pigmenten |
| Dichtheid bij 20°C | Ca. 1,5 kg/dm ³ |
| Viscositeit bij 20°C | Ca. 120 K.U. |
| Vaste bestanddelen | Ca. 45 volume % |
| Droogtijd bij 20°C en 65% R.V. | Stofdroog na ca. 0,5 uur; overschilderbaar na ca. 4 uur |
| Glansgraad | Volledig mat |

N.B. de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Wijzonol Muurverf Extramat (vervolg)

Verwerking

| | |
|---------------------------------|---|
| Applicatie | Kwast en roller |
| Verdunning | Water |
| Verwerkingstemperatuur/ R.V. | Minimaal 8°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85% |
| Reiniging gereedschap | Water |
| Theoretisch rendement | 7 – 9 m ² /l afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond; zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen |
| Behandeladvies | De ondergrond moet voor behandeling winddroog, vast, schoon, stof-, vet- en cementsluitvrij zijn. Cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn. |

Onbehandelde ondergronden:

Stof- en vetvrij maken, eventuele aanwezige cementsluit van
beton verwijderen; poederende en/of zuigende ondergronden
voorstrijken met Wijzonol Muurvoorstrijk; tweemaal dekkend
behandelen met Wijzonol Muurverf Extramat.
Licht zuigende ondergronden kunnen ook voorgestreekt worden
met Wijzonol Muurvoorstrijk Aankleurbaar en daarna dekkend
behandeld worden met 1 laag Wijzonol Muurverf Extramat.

Behandelde ondergronden:

Reinigen, stof- en vetvrij maken; waar nodig gebreken bijwerken;
één- of tweemaal dekkend behandelen met Wijzonol Muurverf
Extramat.

Afwerking glasweefsel:

Glasweefsels volgens voorschrift aanbrengen (glasweefsellijm
voldoende droogtijd geven); tweemaal dekkend behandelen met

Milieu en gezondheid

| | |
|--------------------------|--|
| Vlampunt | Geen |
| Veiligheidsvoorschriften | Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het veiligheidsinformatieblad raadplegen. |

Artikelgegevens

| | |
|--------------------------|--|
| Verpakking | Lichte kleuren: 1, 2,5, 5 en 10 liter Donkere kleuren: 1, 2,5 en 5 liter |
| Opslag | Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden. |
| Maximale gebruikstermijn | 12 maanden |