

Wijzotex Extra Mat

Producttypering

Extra matte, oplosmiddelvrije en waterverdunbare, schrobvaste en aanzetvrije gladde muurverf voor binnen, op basis van een duurzaam verkregen bindmiddel.

- Goede dekkracht
- Aanzetvrij en makkelijk bij te werken
- Schrobvastheidsklasse 1
- Volledig mat
- Uitstekende verwerking
- Dampdoorlatend
- Geschikt voor iedere applicatie

Met de duurzame muurverven van Wijzonol maakt u altijd een bewuste keuze. Deze kwalitatief hoogwaardige verf biedt niet alleen het beste eindresultaat voor uw schilderwerk, maar draagt tevens bij aan een lager verbruik van fossiele grondstoffen door het toepassen van herwinbare grondstoffen. Gemaakt door mensen met een passie voor duurzame ontwikkeling. Daarmee dragen wij samen bij aan onze toekomstige generatie.

Toepassing

Op steenachtige ondergronden als beton, metsel- en (spack)pleisterwerk, plaatmateriaal en op glasweefsel binnen. Toepasbaar op onbehandelde en met acrylaat muurverf behandelde ondergronden. Ook geschikt voor beschut buitenwerk.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Wit, overige kleuren via het Wijzonol AQ-kleurenmengsysteem

Prestaties en eigenschappen

| | |
|--------------------------------|---|
| Bindmiddel | Hernieuwbaar o.b.v. innovatieve zetmeeltechnologie |
| Pigment | Hoogwaardige pigmenten en specifieke vulstoffen |
| Dichtheid bij 20°C | Ca. 1,52 kg/dm ³ |
| Viscositeit bij 20°C | Ca. 118 K.U. |
| Vaste bestanddelen | Ca. 45 volume % |
| Droogtijd bij 20°C en 65% R.V. | Stofdroog na ca. 0,5 uur; overschilderbaar na 4 uur |
| Glansgraad | Volledig mat |
| Schrobvastheid | Klasse 1, volgens DIN EN 13 300 (na 1 maand) |

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Wijzonol Bouwverven B.V.

Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00

f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Wijzotex Extra Mat  (vervolg)**Verwerking**

| | |
|--------------------------------------|---|
| Applicatie | Kwast, roller en/of airless (zonder of met luchtondersteuning of verwarmd) |
| Spuitgegevens | Airless luchtondersteund |
| | Druk : materiaal; 10 - 15 MPa (100-150 bar) |
| | : lucht; 0,2 MPa (2 bar) |
| | Opening : 0,017 - 0,019 inch |
| | Verdunning : geen |
| | Airless |
| | Druk : 20 MPa (200 bar) |
| | Opening : 0,017 - 0,019 inch |
| | Verdunning : geen |
| | Airless verwarmd (40°C) |
| | Druk : 15 - 17 MPa (150-170 bar) |
| | Opening : 0,017 - 0,019 inch |
| Verdunning : geen | |
| Verdunning | Water |
| Reiniging gereedschap/ apparatuur | Water |
| Verwerkingstemperatuur/ R.V. | Min. 8°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85% |
| Praktisch rendement | 6-9 m ² /l gerold, afhankelijk van de porositeit en structuur van de ondergrond, zonodig d.m.v. proefvlak vaststellen |

Milieu en gezondheid

| | |
|--------------------------|--|
| Vlampunt | Geen |
| Veiligheidsvoorschriften | Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen. |

Artikelgegevens

| | |
|--------------------------|--|
| Verpakking | 10 liter |
| Opslag | Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden. |
| Maximale gebruikstermijn | 12 maanden |

Wijzonol Bouwverven B.V.

Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwollet 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Wijzotex Extra Mat  (vervolg)**Systemopbouw**

De ondergrond moet voor behandeling winddroog (max. 4% vocht), vast, voldoende uitgehard en schoon zijn. Cementgebonden ondergronden moeten ca. 28 dagen oud zijn.

Onbehandelde ondergronden:

Stof- en vetvrij maken, eventueel aanwezige cementschil van beton verwijderen; licht poederende en/of zuigende ondergrond voorstrijken met Wijzonol Hechtgrond; tweemaal dekkend behandelen met Wijzotex Extra Mat.

Behandelde ondergronden:

Reinigen, stof- en vetvrij maken; waar nodig gebreken bijwerken; dekkend behandelen met Wijzotex Extra Mat.

Wijzonol Bouwverven B.V.
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

t 038 429 11 00
f 038 429 11 49

info@wijzonol.nl

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.