

NATUREL FINISH

Beschrijving:

Trae-Lyx Naturel Finish beschermt de wand en geeft deze een ultra matte uitstraling.

Trae-Lyx Naturel Finish is een watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componenten toplaag van projectkwaliteit op polyurethaanbasis. Het is geschikt voor wanden, die zijn afgewerkt met latex, stucwerk, spack, enz. Het is ook geschikt als afwerking van minerale ondergronden, zoals vloeren en wanden met betonlook. Trae-Lyx Naturel Finish is ook te gebruiken als afwerklaag voor vloeren en wanden in een donkere kleur.

Toepassing:

Trae-Lyx Naturel Finish kan o.a. worden toegepast op wanden, die zijn afgewerkt met latex, stucwerk, spack, enz. Het is ook geschikt als afwerking van minerale ondergronden, zoals vloeren en wanden met betonlook.

Voor zwaar gebruik en natte en vochtige ruimten adviseren wij de mineral finish.

Eigenschappen bij 20°C en 65% RLV

Glansgraad:	Ultra mat < 5%
Kleur:	Blank
Theoretisch verbruik:	10 – 12 m ² /L, sterk afhankelijk van de ondergrond
Verwerkingstijd:	2 – 3 uur (potlife)
Stofdroog:	30 min. – 1 uur
Overschilderbaar:	5 – 6 uur
Licht belastbaar:	12 – 16 uur
Volledig belastbaar:	7 dagen
Verpakking:	750 ml en 2,5 liter
Opslag:	Droog, koel en vorstvrij
Houdbaarheid in de bus:	Tenminste 2 jaar na productie-datum, mits koel en droog in onaangebroken verpakking bewaard. Na opening beperkt houdbaar.

Applicatie gegevens:

- Verwerkingsmethode:** Kwast of kortharige niet pluizende vachtroller.
In dunne lagen aanbrengen.
- Voorhandeling ondergrond:** De ondergrond dient schoon, droog, was- en vetvrij te zijn. Op onbekende ondergronden een proef opstreek maken. Nieuw aangebrachte lagen stucwerk, spack, latex enz. volledig laten drogen en uitharden.
- Verdunnen:** Trae-Lyx Naturel Finish is gebruiksklaar. Niet verdunnen, omdat dan de nauwkeurig afgestemde balans van eigenschappen nadelig beïnvloed wordt.
- Verwerking:** Verharder voor gebruik goed schudden (verharder moet dun vloeibaar zijn). Voeg de verharder toe aan de Trae-Lyx Naturel Finish basis. Meng direct goed door. Wacht circa 10 minuten en roer nogmaals goed door alvorens te verwerken. Door het melkachtige uiterlijk van Trae-Lyx Naturel Finish ontstaan tijdens het rollen wittige waasplekken, die tijdens het drogen geheel verdwijnen. Trae-Lyx Naturel Finish gelijkmatig verdelen en geen plasjes achterlaten. Verwerkingstijd is 2 – 3 uur bij 20° Celsius. Bij een lagere temperatuur en/ of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Altijd pas een volgende laag aanbrengen als de vorige laag volledig droog is. Maak nooit meer aan dan in de verwerkingstijd verwerkt kan worden. Niet verwerken bij (vloer/wand) temperatuur lager dan 10°C en/ of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 80% RLV. Zorg voor voldoende ventilatie (géén tocht!!)

Laagopbouw:	Een slijtvast laksysteem bestaat uit minimaal 3 volle lagen van elk 10 – 12 m ² /L.
Applicatie condities:	Minimaal 10°C en maximaal 80% relatieve luchtvochtigheid.
Schoonmaken gereedschap:	Met ruim water.
Onderhoud:	Trae-lyx Naturel Finish lak dient te worden onderhouden met Trae-lyx Onderhoudsmiddel Naturel.