

## Flexa Loodvrije Menie



Een matte, roestwerende grondverf voor binnen en buiten op basis van alkydhars en zinkfosfaat als roestwerend bestanddeel.

### Toepassing:

Geschikt als roestwerende grondverf voor binnen en buiten op ijzer en staal. Vooral voor ondergronden die moeilijk te ontroesten zijn. Ook geschikt voor houtwerk dat direct in contact komt met schoon metselwerk.

### Producteigenschappen:

- Roestwerend
- Uitstekende hechting
- Goed schuurbaar
- Ook toepasbaar op hout

### Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren voor verwerking  
Gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	8 uur	4 uur
Overschilderbaar:	48 uur	24 uur
Schuurbaar:	48 uur	24 uur
Doorgehard:	4 dagen	2 dagen

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

Glansgraad:

Mat.

Droge laagdikte in systeem: Onbehandeld metaal = 2 lagen = 70 mm.  
Behandeld metaal = 1 laag = 35 mm

Rendement:

Ca. 12 m<sup>2</sup>/l. bij een droge laagdikte van 35 mm.  
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

### Verwerkingsgegevens

Gereedschap:	Kwast	Rol
Reinigen gereedschap / verdunding:	Varkenshaar	Lakviltroller
% verdunding	Terpentine 0 – 5%	Terpentine 0 - 5%

### Systeeminformatie:

Onbehandeld metaal:

1. Ontvetten met wasbenzine.
2. Schuren met schuurpapier korrelgrootte P24-P36 en stofvrij maken. Blank metaal intensief schuren met schuurpapier P60-P80.
3. Opnieuw ontvetten.
4. Direct na schuren en ontvetten één laag Flexa Loodvrije Menie aanbrengen.
5. Na droging opnieuw één laag Flexa Loodvrije Menie aanbrengen.
6. Afwerken met terpentine verdunbare Flexa aflak.

Onbehandeld hout:

1. Ontvetten met Alabastine Verfreiniger. Hardhout (Teak, Meranti e.d.) ontvetten met thinner. Afzelia reinigen met water en ammonia.
2. Schuren met schuurpapier korrelgrootte P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.
3. Twee lagen Flexa Loodvrije Menie.
4. Afwerken met terpentine verdunbare Flexa aflak.

### Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:	Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking, vorstvrij bewaren.
Kleur:	Oranje.
Verpakking:	250 ml en 750 ml.
Informatie:	Bezoek: <a href="http://www.flexa.nl">www.flexa.nl</a> Mail uw vraag naar: <a href="mailto:info@flexa.nl">info@flexa.nl</a> Bel Technical Support: 071-3082344

### Milieu en Veiligheid

Milieu:	<p>Flexa Loodvrije Menie bevat géén loodhoudende pigmenten. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.</p> <p>De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.</p> <p>Gooi de verfsten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.</p>
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.