

**OP  
LIJNOLIEBASIS**

# STOPVERF

## STOPVERF VOOR ENKELVOUDIGE BEGLAZING EN VOOR HET VULLEN VAN KLEINERE GAATJES IN HOUT



- ▶ **BLIJFT SOEPEL EN BARST NIET**
- ▶ **GEMAKKELIJK AAN TE BRENGEN EN STRAK TE ZETTEN**
- ▶ **KLEEFT NIET AAN DE HANDEN**

### TOEPASSING

**STOPVERF** voor enkelvoudige beglazing en voor het vullen van kleine gaatjes in hout, binnen en buiten, manueel toe te passen.

### ONDERGRONDEN

**STOPVERF** wordt toegepast op voorbehandeld hout.

### AANBRENGEN

Op traditionele wijze aan te brengen aan de sponnings- en buitenzijde voor enkelvoudige beglazing van 4 tot 6 mm. De minimale voegbreedte aan sponningszijde bedraagt 3 mm, de minimale breedte van de schuine stopverfzijde bedraagt 9 mm en de minimale hoogte van de stopverf boven de slaglatten bedraagt 4 mm.

### AFWERKING

Buiten dient de stopverf afgewerkt te worden met een aangepast verfsysteem, vernis of lazuur. Dit kan van zodra er een huid is gevormd (6 tot 8 dagen na aanbrengen). Binnenshuis kan de stopverf onbehandeld worden gelaten.

### Fysische en technische EIGENSCHAPPEN

- STOPVERF** voor binnen en buiten op basis van lijnolie
- Eigenschappen (NFT 36-005) : Familie IV classe 1
  - Verbruik : afhankelijk van de schuine stopverfzijde
  - Afwerken : na vorming van een huid op de stopverf (6 tot 8 dagen na aanbrengen)
  - Kleur : wit of bruin

### GEBRUIKSVORWAARDEN EN BEWARING

- Aanbrengmateriaal : stopverfmes of laurierbladmes.
- Reinigen van het gereedschap : met terpentijn (white spirit).
- Bewaring: minimaal 12 maanden volgens factuurdatum, in de originele gesloten verpakking, beschermd tegen vorst en zonlicht.

### VERPAKKING

- Blikken van 0.5 en 1 kg.
- Emmers van 5 kg.

### AANBEVELINGEN

en voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Niet aanbrengen bij temperaturen  $< 5^{\circ}\text{C}$  en  $> 35^{\circ}\text{C}$  en een relatieve vochtigheid  $> 80\%$ .
- Niet aanbrengen op te warme ondergronden, noch in volle zon.

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGRONDEN

- De ondergronden moeten voorbereid worden volgens de geldende normen.
- De ondergronden moeten hard, hechtend, proper, gezond en droog zijn.

### DOCUMENTEN over de normering

- EN 16-566 : schilderplamuur voor binnen- en/of buitenwerken.
- NFT 36-005 : eigenschappen van schilderproducten.
- DTU 39 (NFP78-201) : Plaatsen van glas en spiegels.

### HYGIËNE EN VEILIGHEID

- Geen gevaren etikettering.
- Veiligheidsfiches beschikbaar op [quickds.fr](http://quickds.fr) of [toupret.be](http://toupret.be)

De informatie op de technische fiche, en in het bijzonder de aanbevelingen met betrekking tot het aanbrengen en het uiteindelijk gebruik van **STOPVERF** werden geleverd in eer en geweten en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring van het bedrijf **TOUPRET**. Het product moet aangebracht worden volgens de regels van de kunst en onze aanbevelingen. De verstrekte informatie werden aangereikt volgens toepassingen uitgevoerd bij  $20^{\circ}\text{C}$ , een vochtigheidsgraad van 50% en op ondergronden met normale zuigkracht. De opgegeven tijden zijn ter titel van inlichting en kunnen variëren naargelang de ondergrond, de aangebrachte laagdikte en de omgevingsomstandigheden.



Informatie met betrekking tot de aanwezigheid van organische vluchtige stoffen in de binnenlucht, die een risico betekenen bij inhalatie, voorgesteld op een schaal van A+ (zeer kleine emissie) tot C (grote emissie)