

Perfect Finish Muurverf Metallic

Juni 2008

OMSCHRIJVING

Waterverdunbare muurverf binnen, op basis van acrylaatharsdispersie.

GEBRUIKSDOEL

Decoratief schilderen van (poreuze) steenachtige ondergronden, zoals goed afgebonden pleisterwerk, -metselwerk en beton, gips, gipskarton, boardplaten. Het overschilderen van oude muurverflagen.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Gemakkelijk verwerkbaar
- Eventueel verduunbaar met water
- Schrobvast
- Sprankelend effect
- Accentueert structuurverf en structuurpleisters

KLEUR & EFFECT

Metallic kleuren volgens de kleurkaart, via het Histor kleurmengsysteem. Fraaie lichtreflectie door de metallic deeltjes, afhankelijk van de structuur van de ondergrond. De hoeveelheid licht, de lichtinvalshoek en waarnemingshoek beïnvloeden de reflectie, de kleurnuance en de kleurindruk. Zeer decoratief als afwerking van structuurverflagen.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

Nieuw werk, kale ondergrond

Vuil en vet, stof, poeder en andere ongerechtigheden grondig verwijderen. Zonodig reinigen met Histor Ontvetter, goed naspoelen en afnemen. Eventuele beschadigingen repareren met een geschikt middel. Zuiging van de muur, vooral de reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Wand voorstrijk (behandel de gehele muur). Breng een laag muurverf of structuurverf aan.

Onderhoud verflagen in goede staat

Vuile, maar gave, goed hechtende en intacte verflagen reinigen met Histor Ontvetter. Goed naspoelen en afnemen. Kleine beschadigingen repareren met een geschikt middel. Eventuele zuiging, vooral op reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Wand voorstrijk. Waterkringen, roet, doorslaande verkleuringen e.d. isoleren met Histor Vlekdekkende voorstrijk. Behandel daarbij de gehele muur en niet alleen de vlekken.

Onderhoud verflagen in slechte staat

Slecht hechtende, afbladderende verflagen zo grondig als mogelijk verwijderen. Veegvaste verven en minder goede latexverven kunnen met een stoomapparaat worden weegemaakt. Direct na het stomen afsteken met een plamuurmes. Weekmaken kan ook met behangplaksel (celluloselijm), waaraan wat afwasmiddel is toegevoegd. Opstrijken en 10-20 minuten laten inweken. Vervolgens de weke laag afsteken met een plamuurmes. Dit eventueel herhalen. Alkydhars-muurverven (synthetisch), en hoogwaardige acryllatex-verven (hoog bindmiddelgehalte), zijn indien nodig alleen te verwijderen met een verfabijtmiddel.

Na het verwijderen van de lagen, zonodig de muur weer schoonmaken met Histor Ontvetter, naspoelen en afnemen. Noodzakelijke reparaties uitvoeren met een geschikt middel. Eventuele restanten vastzetten, en reparaties behandelen met Histor Fixerende voorstrijk. Breng een laag muurverf of structuurverf aan.

Belangrijke aanwijzing

Een volkomen gladde ondergrond is zeer belangrijk, omdat oneffenheden in de muur benadrukt worden door het metallic effect van de muurverf

Afwerking

Breng twee lagen Metallic muurverf aan.



Perfect Finish Muurverf Metallic

Juni 2008

VERWERKING VAN DE VERF

Gereedschap	Kortharige nylon vachtroller 8mm, formaat klein en groot .
Voor gebruik	Verf goed roeren.
Verdunning	Alleen indien nodig voor grote vlakken, tot ca. 5% water.
Kwast/rollagen	Aanbevolen: 2 lagen.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten.
Belangrijke aanwijzingen	Plak het te behandelen deel af met speciale brede tape. Gebruik voor de randen de kleine roller en rol met de grote kortharige nylon vachtroller de rest van de baan vol. Verdeel de verf zeer gelijkmatig en niet te dik. Rol na in een lange beweging, steeds in dezelfde richting, van onder naar boven. Blijf in de nog natte verf werken en zorg dat de verf niet aandroogt, vooral bij het overlappen van vlakken en banen. Het natte oppervlak kan enigszins streperig zijn, dit verdwijnt doorgaans na droging. Werk vlot: opbrengen, verdelen en de hele baan narollen. Daarna niet meer beroeren.

UITSTRIJKVERMOGEN

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, van de laagdikte en het gebruikte gereedschap, en van de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	10 -14 m ² /l op een strakke, vlakke, niet zuigende ondergrond. Zie de informatie op de emmer.

DROGING BIJ ca. 20° C

Kleefvrij	Na ca. 1 uur.
Overschilderbaar	Tweede laag na ca. 4 uur.

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel water of alcohol.
Gereedschap	Met water schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of een folie.
Droge verflaag	Na ca. een maand drogen met water, neutraal reinigingsmiddel en zachte borstel.

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

Vorstvrij bewaren. In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25 °C, is dit product ca. 9 maanden houdbaar. Halflege emmer overgieten in een kleinere helpt indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

VERF IN DE BUS

Verpakking	1 ltr
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking

DROGE VERFLAAG

- Optimale eigenschappen na ca. een week bij ca. 20°C.

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.