

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCOMILD TUINBEITS DEKKEND</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Tencomild Tuinbeits Dekkend is waterafstotend, behoudt lang zijn kleur, het verfraait al uw tuinhout en verlevendigt de houtstructuur. Het kan zowel op nieuw als op eerder met carbolineum of beits behandeld hout worden toegepast. Tencomild Tuinbeits Dekkend is speciaal ontwikkeld om vergrijzing van nieuw geïmpregneerd tuinhout te voorkomen. Tencomild Tuinbeits Dekkend biedt een uitstekende bescherming en is bestand tegen alle weersinvloeden.
<b>TOEPASSING</b>	Tencomild Tuinbeits Dekkend beschermt en verfraait al het hout in en om de tuin zoals hekken, schuttingen, schuren, pergola's, bielzen enz.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Geïmpregneerd hout is na enkele weken te beitsen</li> <li>-Weer- en kleur vast</li> <li>-Gemakkelijk verwerkbaar</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Viskeus
Kleur	Volgens de produktbeschrijving
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	180 °C
Vlampunt	36 °C
Dampspanning bij 20°C.	2,1 hPa
Dichtheid bij 20° C.	1, 24 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	70 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	10-12 m <sup>2</sup> per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	<b>OPLOSMIDDELRIJK</b> EU-grenswaarden van dit product als primer (cat A/h) 750g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC. EU-grenswaarden van dit product als aflak (cat A/e) 400 g/l. Dit product bevat maximaal 400 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥ 60%

<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Tencomild Tuinbeits Dekkend voor en tijdens gebruik goed roeren. Aanbrengen op een schone, droge en vetvrije ondergrond met een kwast of verfrol. Op nieuw hout tenminste 2 lagen aanbrengen. Voor onderhoud kan met 1 laag worden volstaan.
<b>MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Min. 8 °C bij 80 % RV.
<b>VERDUNNING</b>	Terpentine. Tencomild Tuinbeits Dekkend is gebruiksklaar. Gereedschap kan worden gereinigd met terpentine.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
<b>VERPAKKINGEN</b>	1000 ml en 2500 ml