

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO WITTE MENIE</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Tenco Witte Menie is een roestwerende grondlaag, die speciaal toegepast wordt als er met lichte kleuren moet worden overgeschilderd.
<b>TOEPASSING</b>	Op hout: afsluitende laag tegen vocht voor niet dagziend hout. Op metaal: bescherming tegen roestvorming. Ideaal om met lichte kleuren af te werken.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Loodvrij</li> <li>-Roestwerend</li> <li>-Sneldrogend</li> <li>-Waterafstotend</li> <li>-Afsluitende laag</li> <li>-Goed dekkend</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Dikvloeibaar
Kleur	Wit
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	145 °C
Vlampunt	41 °C
Dampspanning bij 20 °C	2,1 hPa
Dichtheid bij 20 °C	1,2 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	100 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	11-13 m <sup>2</sup> per liter
Aanbevolen laagdikte	40-45 micron
Droogtijden	Stofdroog na 5 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C.
Oplosmiddelgehalte	<b>OPLOSMIDDELRIJK</b> Ontvlambaar. Milieugevaarlijk EU-grenswaarden voor dit product (cat. A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	Niet bepaald
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Voor gebruik goed roeren of schudden. Ondergrond moet schoon,

	droog en vetvrij zijn. Loszittend roest verwijderen. Aanbrengen met een langharige kwast of verfröller. Op nog niet behandeld ijzerwerk in het algemeen twee lagen aanbrengen.
<b>MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Op hout: min. 8 °C bij 80% RV Op metaal: min. 10 °C bij 80% RV
<b>VERDUNNING</b>	Indien gewenst verdunnen met 5% terpentine, tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfröstanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
<b>VERPAKKINGEN</b>	250 ml, 750ml en 2500ml