



avis
PROFESSIONAL



SCHOOLBORDVERF

BESCHRIJVING

Avis Schoolbordverf is een watergedragen verf voor wand- en schoolborden van hout en metaal. Avis Schoolbordverf is beschrijfbaar met alle gebruikelijke krijtsoorten, behalve krijt op oliebasis (vetkrijt). Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.

TOEPASSING

Voor wand- en schoolborden van hout en metaal.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg voor een schone, droge en vetvrije ondergrond.
- Metalen ondergronden dienen vrij van roest te zijn.
- Goed hechtende oude verflagen goed schuren, loszittende verflagen zorgvuldig verwijderen.
- Ondergrond vervolgens behandelen met geschikte grondlak.
- Onbehandeld hout, ijzer, non-ferro (kaal) metaal, kunststof etc. gronden met een geschikte primer bijvoorbeeld Avis Multiprimer Aqua.
- Roer de Schoolbordverf voor gebruik goed door.
- Bij gebruik van verschillende verpakkingen op 1 oppervlak, deze verpakkingen eerst met elkaar mengen.
- Breng in 1 tot 2 volle lagen aan.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	250 ML – 500 ML – 1 L
Kleur:	zwart
Glansgraad:	mat



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nl

www.avisprofessional.nl


PEARLPAINTGROUP




TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement: Strijken/rollen:	ca. 11m ² /litr. bij een droge laagdikte van 40 µm																									
	Spuiten:																									
	<table> <thead> <tr> <th></th> <th>Luchtspuit</th> <th>Airless</th> <th>Air-Mix</th> <th>HVLP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Druk (in bar)</td> <td></td> <td>140-160</td> <td>80-100</td> <td>3,5-4</td> </tr> <tr> <td>Opening</td> <td>1,5-1,7</td> <td>0.009"-</td> <td>0.009"-</td> <td>1,5-1,7</td> </tr> <tr> <td></td> <td>mm</td> <td>0,011"</td> <td>0,011"</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>Verdunning</td> <td>5-10%</td> <td>0-5%</td> <td>0-10%</td> <td>5-10%</td> </tr> </tbody> </table>		Luchtspuit	Airless	Air-Mix	HVLP	Druk (in bar)		140-160	80-100	3,5-4	Opening	1,5-1,7	0.009"-	0.009"-	1,5-1,7		mm	0,011"	0,011"	mm	Verdunning	5-10%	0-5%	0-10%	5-10%
	Luchtspuit	Airless	Air-Mix	HVLP																						
Druk (in bar)		140-160	80-100	3,5-4																						
Opening	1,5-1,7	0.009"-	0.009"-	1,5-1,7																						
	mm	0,011"	0,011"	mm																						
Verdunning	5-10%	0-5%	0-10%	5-10%																						
Laagdikte:	40 µm droog 90 µm nat																									
Stofdroog:	na ca. 10 minuten																									
Overschilderbaar:	na ca. 12 uur																									
Dichtheid:	1,101 g/ltr																									
Verdunning:	water																									
Reiniging gereedschap:	reinigen met leidingwater																									
Houdbaarheid:	24 maanden bij een temperatuur tussen 5°C en 20°C, in originele onaangebroke verpakking.																									
Inhoud verpakking:	250 ML – 500 ML – 1 L																									
Glansgraad:	Mat																									
Kleur:	Zwart																									

BETEKENIS ICONEN


180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN