

Technische Fiche ProGold Filler & Finish Plaster



Omschrijving	Lichtgewicht, kant en klare voegvuller en egalisatiepleister voor binnen op basis van styreenacrylaat.	
Gebruiksdoel	Voor het vullen van naden bij gipsplaten met afgeschuinde langskanten (AK) en schroefgaten in gipskartonplaten. Het uitvlakken van gipskartonplaten en diverse minerale ondergronden. Het uitvlakken van ondergronden die behandeld zijn met glasweefsel, sierpleister en muurverf.	
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> • Breed inzetbaar • Goed vullend vermogen • Goede hechting • Kan worden aangebracht tot 4 mm laagdikte • Gemakkelijk aan te brengen. • Weinig krimp. • Getest conform DIN-norm EN 13963 in combinatie met papieren voegband. 	
Kleur en glans	Lichtgrijs	
Verpakking	Emmer van 10 L	
Basisgegevens	Open tijd	Ca. 15 à 20 min., afhankelijk van laagdikte en ondergrond
	Korrelgrootte	Max. 0,2mm
	Soortelijk gewicht	Ca. 1,25 Kg/L
Houdbaarheid	In droge vorstvrije ruimtes ca. 12 maanden (vanaf productiedatum) in de originele gesloten verpakking	
Rendement	Circa 1,3 kg/m ² per 1mm laagdikte	
Fysische gegevens	pH-waarde: 8 - 9	
Ondergrond-conditions	<p>Ondergrond volledig afgebonden, hard, draagkrachtig en voldoende droog. Vochtpercentage gipsgebonden ondergronden: Max. 1%. Vochtpercentage cementgebonden ondergronden: Max. 3%. Vullen of egaliseren van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot onthechting en aantasting van het product. Gipskartonplaten dienen volgens voorschrift van de betreffende fabrikant te worden aangebracht.</p>	

Technische Fiche ProGold Filler & Finish Plaster



Verwerkings- condities

Tijdens applicatie en uitharding dient de ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C te zijn.
Relatieve vochtigheid max. 85%.

Instructies voor gebruik

Mengverhouding

- ProGold Filler & Finish Plaster is klaar voor gebruik

Droogtijd

- De droogtijd hangt af van het ondergrond type, laagdikte, temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie etc.

Aanbevolen gereedschap

- ProGold Plamuurmes.
- ProGold Spuitpleistermes

Reiniging gereedschap

- Direct na gebruik met leidingwater

Veiligheids- maatregelen

Zie product veiligheidsblad

Aanvullende gegevens

Zuigende ondergronden voorstrijken met een geschikt voorstrijkmiddel, zoals bijvoorbeeld Sigmax Universal.

CE-markering


PPG Coatings Belgium bv/srl Haachtsesteenweg 1465, 1130 Brussel
20 442376.07122020.0001
EN 13963;2014 Type 3A ProGold Filler & Finish Plaster Voegmateriaal en egalisatiepleister voor het afwerken van gipsplaten
Brandgedrag R2F: A2-s1,d0 Buigsterkte (buiglast) F: 334 N Gevaarlijke stoffen DS: NPd