

ALGEMEEN

Omschrijving	Luchtdrogende lakverf voor binnen en buiten, op basis van alkydhars.
Gebruiksdoel	Het aflakken van hout en andere ondergronden buiten zoals deuren, daklijsten, kozijnen en gevelbetimmeringen, die al voorzien zijn van een (grond)verflaag.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Kleur en glans behoudend• Weerbestendig• Goede dekking• Gemakkelijk verwerkbaar• Goede droging bij lage temperaturen• Goed reinigbaar
Kleur	7 dekkende kleuren.
Glans	Hoogglans.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	<p>Voorbehandelen Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Eventuele scherpe hoeken afronden. Zonodig zorgvuldig schuren. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.</p> <p>Gronden Gronden met Rambo Grondverf Buiten Dekkend.</p> <p>Repareren Beschadigingen repareren met een geschikt reparatiemiddel. De gerepareerde plaatsen gronden met Rambo Grondverf voor buiten Dekkend om mogelijke zuiging weg te nemen.</p> <p>Afwerken 1 tot 2 lagen Rambo Pantserlak Deur & Kozijn Dekkend Hoogglans aanbrengen.</p>
Onderhoud oude verflagen in goede staat	<p>Voorbehandelen Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig schuren.</p> <p>Afwerken 1 tot 2 lagen Rambo Pantserlak Deur & Kozijn Dekkend Hoogglans aanbrengen.</p>
Onderhoud oude verflagen in slechte staat	<p>Voorbehandelen Slecht hechtende verflagen verwijderen door schuren, afbijten, of föhnen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig schuren. Verweerd hout (machinaal) wegschuren tot op het gezonde hout en eventueel rottend hout verwijderen. Beschadigingen repareren met een geschikt reparatiemiddel.</p> <p>Gronden Kaal hout gronden met Rambo Grondverf Buiten Dekkend.</p> <p>Afwerken 1 tot 2 lagen Rambo Pantserlak Deur & Kozijn Dekkend Hoogglans aanbrengen.</p>
Onderhoudstermijnen	<p>Beschermingsduur is mede afhankelijk van: Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud.</p>

VERWERKING

Gereedschap	Varkensharen kwast en/of velvet(velours)lakroller.
Voor gebruik	Goed roeren.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.
Rendement	Praktisch rendement Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen. Theoretisch rendement Ca. 15 m2/l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING

Stofdroog	Na ca. 2 uur.
Kleefvrij	Na ca. 4 uur.
Schuurbaar	Na ca. 16 uur. Indien nodig schuren met een Scotch Brite schuurmatje.
Overschilderbaar	Na ca. 16 uur.
Volledig verhard	Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.
Droogtijden	De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

REINIGING

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen, maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel wat terpentijn.
Gereedschap	Met terpentijn schoonmaken of kwasten en/of rollers tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge verflaag	Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en bewaarcondities	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
Verpakking	0.75 liter; 2.5 liter
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking.
Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstantanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.