

ALGEMEEN

Omschrijving	Watergedragen blanke vernis voor binnen, op basis van acrylaatdispersiehars.
Gebruiksdoel	Het blank afwerken van houtwerk.
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none">• Voor intensief gebruik• Extra kras- en stootvast• Vocht- en vuilwerend• Makkelijk schoonmaken• Uitstekende hechting• Extra hoge kwaliteit
Kleur	Kleurloos De houtsoort en het aantal aangebrachte lagen beïnvloeden de kleur en glans. Wij adviseren daarom om ter beoordeling van het resultaat een test uit te voeren en een proefvlak op te zetten. Op eikenhout altijd eerst een proefvlak opzetten i.v.m. de uittreding van inhoudsstoffen.
Glans	Mat

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	Voorbehandelen Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Eventuele scherpe hoeken afronden. Zonodig zorgvuldig schuren. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld. Naden, scheuren of gaten Beschadigingen repareren met een geschikt reparatiemiddel. Gronden Breng eerst een laag Rambo Grondverf voor binnen Transparant aan. Afwerken Minimaal 1 laag Rambo Pantserverniss Mat Transparant aanbrengen.
Onderhoud oude verflagen in goede staat	Voorbehandelen Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig mat schuren. Afwerken Minimaal 1 laag Rambo Pantserverniss Mat Transparant aanbrengen.
Onderhoud oude verflagen in slechte staat	Voorbehandelen Slecht hechtende verflagen verwijderen door schuren, afbijten, of föhnen. Reinigen met Rambo Ontvetter. Zorgvuldig schuren. Kaal hout en reparatieplaatsen bijwerken in de juiste kleur van de ondergrond. Naden, scheuren of gaten Beschadigingen repareren met een geschikt reparatiemiddel. Afwerken Minimaal 2 lagen Rambo Pantserverniss Mat Transparant aanbrengen.
Onderhoudstermijnen	Beschermingsduur is mede afhankelijk van: Kwaliteit van de ondergrond. Uitvoering van het schilderwerk. Intensiteit van belasting en onderhoud.

VERWERKING

Gereedschap	Acryl kwast of velvetroller (voor watergedragen producten).
Voor gebruik	Goed roeren.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.
Rendement	Praktisch rendement Afhankelijk van de structuur, zuiging van de ondergrond, de laagdikte, het gebruikte gereedschap en van de omstandigheden bij het aanbrengen. Theoretisch rendement Ca. 12 m ² /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING

Stofdroog	Na ca. 1 uur.
Kleefvrij	Na ca. 2 uur.
Schuurbaar	Na ca. 16 uur. Indien nodig schuren met een Scotch Brite schuurmatje.
Overschilderbaar	Na ca. 4 uur.
Volledig verhard	Optimale eigenschappen na ca. 1 week bij 20°C.
Droogtijden	De droogtijd is mede afhankelijk van de dikte van de aangebrachte laag.

REINIGING

Morsvlekken en spatzen	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en veel water.
Gereedschap	Met water schoonmaken of kwasten en/of rollers tijdelijk bewaren in water of folie.
Droge verflaag	Na ca. 1 week drogen met neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en bewaarcondities	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, zijn de producteigenschappen ca. 2 jaar gegarandeerd. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
Verpakking	0.25 liter; 0.75 liter; 1.25 liter
Veiligheidsgegevens en afvalbehandeling	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.